




製品情報

◎ ファイアカット P-8000 (FCP-8000)、ファイアカット P-8000G (FCP-8000G)

2-1

◎ 構造式



◎ 化学名

臭素化ポリスチレン

◎ 性状

外観	FCP-8000	灰白色粉末
	FCP-8000G	灰白色顆粒
臭素含有量	約 66 ~ 68%	
揮発分	0.3%以下	

◎ 用途

PBT・PET・PA6・PA66

◎ 荷姿

25kg 紙袋



製品情報

◎ ファイアカット P-8000 (FCP-8000)、ファイアカット P-8000G (FCP-8000G)

2-2

◎ 配合例

	PBT	PET	PA66
ベース樹脂	53	53	52
ガラス繊維	30	30	25
FCP-8000	12	12	18
AT3 (三酸化アンチモン)	5	5	5
酸素指数 (%)	32.0	30.0	33.0
UL94 (0.8 mm)	V-0	V-0	V-0

◎ TG

